



BULA - TINTA ACRILICA PRIMECOR EVIDENCE

TINTA ACRÍLICA STANDARD FOSCA

DESCRIÇÃO: PRIMECOR ACRÍLICO ECONÔMICA FOSCA, DE FINO ACABAMENTO, ALTO PODER DE COBERTURA, RENDIMENTO E ALASTRAMENTO. COM GRANDE RESISTÊNCIA À INTERPÉRIES. SOLÚVEL EM ÁGUA, COM ÓTIMO RENDIMENTO, EXCELENTE COBERTURA E ACABAMENTO FOSCO. INTERIOR. ACABAMENTO: LISO E FOSCO.

RENDIMENTO: LATA 18 LT/DEMÃO
- 80 A 145 M2.

INSTRUÇÕES DE USO: MISTURAR BEM A TINTA ANTES DE DILUIR. EVITAR APLICAÇÕES EM DIAS CHUVOSOS, EXCESSIVAMENTE FRIOS, SOB A LUZ DIRETA DO SOL OU COM VENTO MUITO FORTE. CADA DEMÃO DEVE SER APLICADA APÓS A TOTAL SECAGEM DA ANTERIOR (04 HORAS). NUNCA USAR CAIÇÃO OU MASSA CORRIDA DILUÍDA COMO FUNDO. PARA APLICAÇÃO, USE: ROLO DE LÃ BAIXA OU ESPUMA FINA, PINCEL OU TRINCHA DE CERDAS MACIAS.

DILUIÇÃO:

- SUPERFÍCIES NÃO SELADAS: 1^A DEMÃO COM 30% DE ÁGUA POTÁVEL;
- DEMAIS DEMÃOS: DE 20 A 30%;
- SELADAS: 20 A 30%;

DEMÃOS: DUAS OU TRÊS.

SECAGEM:

- AO TOQUE: 1 HORA;
- ENTRE DEMÃOS: 04 HORAS;
- FINAL: 12 HORAS;
- CURA: 72 HORAS.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E/OU INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, TENSOATIVOS, ESPESSANTES, PRESERVATIVOS E COALESCENTES.

QUIMICA RESPONSÁVEL: GIULIANA FRANÇA JACINTO, CRQ 12200465 12ª REGIÃO-GO.

SAC

WWW.sac@primecor.com.br

IG – INDÚSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA

AV JOÃO RODOLFO DE OLIVEIRA QD 09 LT 23/24/26

PARQUE INDUSTRIAL DE APARECIDA

CEP 74993-515 APARECIDA DE GOIANIA (GO)

DESEMPENHO DOS PRODUTOS PRIMECOR:

A **IG – INDÚSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA** dispõe de um rigoroso controle de qualidade de seus produtos, portanto, suas características físico-químicas são garantidas, desde que sejam adequadamente manipuladas e utilizadas de acordo com as instruções. Fatores externos influenciam muito no rendimento e desempenho dos produtos, tais como: condições ideais de preparação, tipo e estado da superfície, conhecimento prático e teórico do aplicador, condições climáticas e equipamentos utilizados.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Empilhamento máximo recomendado para latas ou caixas é de 4 (quatro) unidades. Não reutilizar as embalagens vazias, manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem do produto. Usar equipamento individual de proteção como: luvas, óculos de segurança e máscara protetora. Estes produtos não contêm nenhum componente tóxico agressivo, mas em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água limpa em abundância; se ingerido, não provocar vômito, nem tomar medicamento, procurar auxílio médico informando o tipo de produto ingerido.